

ترميم السلطانية الخزفية المملوكية المهشمة رقم (٤٣٠٦) بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة كنموذج

للقطع الخزفية المتأثرة بانفجار مديرية أمن القاهرة

منى السيد معوض عبد المولى، * رغدة وجدي محمد صقر

أخصائي ترميم آثار، متحف الفن الإسلامي، وزارة الآثار، جمهورية مصر العربية

الملخص

السلطانية قيد الدراسة البحثية هي إحدى القطع الأثرية المتضررة إثر انفجار ٢٤ يناير ٢٠١٤م وترجع إلى العصر المملوكي (مصر أو سوريا) - (القرن ٧-٨هـ / ١٣-١٤م) وتحمل رقم سجل (٤٣٠٦) وهي مهشمة إلى العديد من الكسر الكبيرة والصغيرة وتناول البحث دراسة مظاهر التلف المختلفة من التهشم أو تقشر وفقد لبعض التزييج وفقد تماسك مادة التجميع السابق من الغراء وانفصال الكسر، وتم وضع خطة تطبيقية ومنهج علمي للعلاج والترميم ليبدأ التسجيل العلمي كأول مراحل العلاج السليم والفحص والتحليل لتحديد مظاهر التلف بطرق عدة مثل: الميكروسكوب الرقمي، التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء (FTIR)، حيود الأشعة السينية XRD، الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة تشتت الأشعة السينية SEM-EDX لتحليل مكونات البنية الداخلية وطبقة التزييج ومن أهم ما أثبتته التحاليل هو احتواء البنية الداخلية للسلطانية على Silicon oxide Quartz low كوارتز ورمل مضاف ٨٤,٩%، وتطرق البحث إلى مراحل العلاج والترميم والصيانة من تنظيف ميكانيكي وكيميائي وعمليات التقوية للبنية الداخلية الضعيفة بالأكريليك سيلان Acrylic Silane المحسنة لخصائصها بالحبيبات الدقيقة النانوية (١%) من النانو سليكا التي تعمل على مقاومة التشرخ بزيادة فعاليتها الطارد للماء والرطوبة وربط الحبيبات ومقاومة للتفكك، والنانو تيتانيوم (١%) Titanium dioxide TiO2 الذي يحسن اللون بشفافية وحماية ضوئية ما يعرف بخاصية التنظيف الذاتي Self - Cleaning كما يقوم النانو زنك (١%) Zinc Oxide ZnO بالمقاومة العالية للتلف الميكروبيولوجي وكما تم تطبيق مواد التجميع الأكريليكية من البريمال Ac33 أو بالبارالويد B72 كما تم استخدام الأيبوكسي Araldite 1092 في الأجزاء الكبيرة التي لا تصلح معها المواد الأكريليكية وتبع ذلك عمليات الاستكمال المحسنة خصائصه بإضافة حبيبات نانوية.

الكلمات الدالة

خزف مملوكي، انفجار، أكريليك سيلان، حبيبات نانوية، نانو سليكا، نانو كاولين، نانو زنك، نانو تيتانيوم

Article History

Received: 12/9/2020

Accepted: 28/11/2020

DOI: 10.21608/lijas.2020.295914

Restoration of the shattered Mamluk ceramic bowl No. (4306) at the Museum of Islamic Art in Cairo as a model for the ceramic pieces affected by the Cairo Security Directorate explosion

Mona El-Sayed Moawad Abdel Mawla, Raghda Wagdy Mohamed Saqr

Conservator, Museum of Islamic Art, Ministry of Antiquities, Egypt

Abstract

The bowl under the research study is one of the artifacts damaged in the explosion of January 24, 2014 AD and dates back to the Mamluk era (Egypt or Syria) - (7th-8th century AH / 13-14th century AD) and bears record number (4306) and is smashed into many large and small fractions. The research dealt with a study Various manifestations of damage such as smashing or flaking, loss of some glaze, loss of cohesion of the previous assembly material from the glue, and fracture separation. An applied plan and scientific method for treatment and restoration began, so that scientific registration begins as the first stages of proper treatment, examination and analysis to determine the manifestations of damage by several methods such as: digital microscope, spectral analysis Infrared (FTIR), X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy equipped with an X-ray scattering unit (SEM-EDX) to analyze the components of the internal structure and the glaze layer, and the most important thing that the analyzes proved is that the internal structure of the bowl contains Silicon oxide Quartz low quartz and sand added 84.9%, and the research dealt with To the treatment, restoration and maintenance stages of mechanical and chemical cleaning and strengthening processes for the weak internal structure with Acrylic Silane, improved for its properties with fine nano-grains (1%) of nano-silica, which works to resist cracking by increasing its water- and moisture-repellent effectiveness, bonding of granules and resistance to disintegration, and nano-titanium (1%) Titanium dioxide (TiO₂), which improves color with transparency and optical protection, what is known as the self-cleaning feature. Nano zinc (1%) Zinc Oxide ZnO also has high resistance to microbiological damage. Acrylic assembly materials such as Primal Ac33 or Paraloid B72 were applied, and the epoxy Araldite 1092 was used. In large parts that are not suitable with acrylic materials, and this was followed by completion processes that improved its properties by adding nanoparticles.

Keywords

Mamluk Ceramics; Explosion; Silane Acrylic; Nano-Grains; Nano-Silica; Nano-Kaolin; Nano-Zinc; Nano-Titanium

مقدمة


تأثرت مقتنيات متحف الفن الإسلامي جراء تفجير مديرية أمن القاهرة ٢٤-١-٢٠١٤ حيث أدى الانفجار إلى تدمير وتهشم النوافذ وفتارين العرض المتحفي بالقاعات كما يتضح باللوحة رقم (٢) والسلطانية قيد الدراسة البحثية هي إحدى تلك القطع الأثرية المتضررة ، وبلغ عدد المتضرر من الآثار الخزفية (٦٢) مقتنى ولما يتعرض أي متحف لتلك الكارثة ، وأسفر ذلك إلى تهشم وتساقط العديد من الآثار الخزفية إلى كسر صغيرة ومتوسطة مختلطة إياها بزجاج الفتارين وركام الأسقف المعلقة المهشمة المبتلة من تدمير صرف التكيف المركزي وتم إجراء عمليات الإنقاذ السريع ووضع خطة متكاملة للحفاظ المبدئي وعمليات الترميم.


أولاً: التسجيل الفني والأثري Artistic and Archaeological documentation

١- الوصف الأثري للسجل: سلطانية من الخزف بالمينا الفيروزية وعلى حفتها من الخارج كتابة بارزة بخط نسخ تبلغ الأبعاد: ١٩ سم القطر x ١٢ سم الارتفاع x قطر القاعدة ٧,٥م تقريبا

٢- التسجيل بواسطة الحاسب الآلي Computerize Recording

تم تسجيل مراحل العمل للسلطانية وحالتها وهي مهشمة إثر الانفجار وما يعثرها من فقد وتفتت وتتشرب لطبقة الترزيح وعوامل التلف المختلفة و، وكذلك التسجيل العلمي لعمليات الترميم المختلفة ووضع تصور مستقبلي لعملية الاستكمال من خلال برامج الفوتوشوب (Photoshop) كما توضح اللوحة رقم (١) أشكال توثيق الفوتوشوب لأماكن الفقد والكسر والتتشرب في طبقة ترزيح






كسر ■
إستكمال لوني ■

كسر ■
إستكمال لوني ■

وتم استخدام برامج الأوتوكاد ثنائي الأبعاد (Auto CAD) إصدار رقم (Auto CAD 2015)، وبرامج الفوتوشوب إصدار CC 2018، لعمل تسجيل السلطانية موضوع الدراسة شكل رقم (١)

اللوحة رقم (١) توضح أشكال توثيق الفوتوشوب لأماكن الفقد والكسر والتقشر في طبقة تزجيج السلطانية



شكل رقم (١) يوضح توثيق ثنائي الأبعاد للأثر رقم سجل (٤٣٠٦) وهو مهشم إلى العديد من الكسر



(أ)



(ب)



(د)



اللوحة رقم (٢) توضح تدمير القاعات من نوافذ وأبواب والأسقف المعلقة والفتارين بمتحف الفن الإسلامي إثر الانفجار الصورة رقم (أ) توضح تهشم الفتارين بقاعات العرض المتحفي واختلاط الركام بالآثار المهشمة الصورة رقم (ب) توضح تهشم وتدمير معظم الفتارين ورفع الآثار المهشمة من وسط الركام إثر الانفجار الصور رقم (ج) توضح السلطانية المهشمة أثناء الحفظ المخزني والتسجيل للبدء بأعمال الترميم المختلفة

ثانياً: الفحص وتشخيص مظاهر التلف

بعد الدراسة التاريخية للسلطانية التي ترجع للعصر المملوكي ذات الطلاء الفيروزي اللون والتي تركز على قاعدة مستديرة انفصلت عن البدن مع الجزء المحيط بها كما انفصلت أجزاء من منطقة ارتكازها وتتضح بالصورة رقم (ج)،(د) باللوحة رقم (٢) أجزاء وكسر السلطانية المهشمة أثناء الحفظ المخزني، وكسر البدن على حافته من الخارج كتابة بارزة بخط النسخ وبالتجميع المبدئي يقرأ منها (العز الدائم والاقبال) ، ويلاحظ تشابه الكسر وتداخل وتكرار الكتابات ويمتاز الأثر بالتفرد في تقنية صناعته وكذلك الزخارف التي تزينه على حافته من الخارج وربما تكون الكتابات ذات الحروف المنقوطة والتي اتخذت كأسلوب زخرفي في الفراغات مما تبرهن عل أن الخزاف العربي له سبق بالزخرفة بتلك الأسلوب ، وتم الفحص العيني وبالعدسات والوسائل المختلفة ، حيث تبين أن السلطانية تمتاز ببنية داخلية بيضاء مكثفة درجات لونية مائلة للبنى الفاتح وذات نسيج متجانس ومتضمنة نسبة عالية من الكوارتز وهذا ما أكدته التحاليل المختلفة كما تم الفحص بالميكروسكوب الرقمي أوضح تكوين البنية


الداخلية وطبقة التزجيج ذات الطلاء الأخضر الفيروزي وصلابتها وتماسكها ووجود آثار من مادة تجميع سابق ذات لون داكن مائل للحمرة وهشة وتغلق مسام البنية الداخلية.

ثالثاً: الفحوص والتحليل

أوردت الدراسات العديدة من Katherine,B.,2001, ، Sibilia P.J., 1996، الفحوص والتحليل الكيميائية والعلمية حيث تسهم بشكل فعال في التعرف على طبيعة وحالة الأثر وما يعتره من عوامل تلف سواء عوامل التلف الداخلية (الفيزيوكيميائية) أو عوامل التلف الخارجية المختلفة كما أن التقنيات المنفردة تعد مميزة لحقب تاريخية عديدة حيث أن دراسة التركيب الكيميائي للبنية الداخلية وطبقات التزجيج وكذلك الأكاسيد الملونة وطرق التطبيق تساعدنا في اختيار أفضل المواد المتجانسة مع تركيب مادة الأثر وفي وضع خطة علاج على أسس علمية تضع المرمم على الخط السليم لوضع خطة ناجحة لا تضر بالأثر والفحص والتحليل يساعد على فهم طبيعة المادة الأثرية ومدى استجابتها للعلاج الكيميائي فيما بعد التطبيق، ونجاحها مستقبلاً وفعاليتها ومقاومتها لعوامل التلف المختلفة وذلك تحسباً لأي ظروف حفظ سيئ يطرأ على الأثر مستقبلياً ومقاومته للعوامل الخارجية المحيطة

١- الفحص بالميكروسكوب الرقمي (LOM) USB- Digital Microscope

يستخدم في عمليات الفحص المختلفة لمظاهر التلف خاصة الشروخ الدقيقة على سطح الأثر وتقنية الصناعة من البنية الداخلية ومكوناتها وتم الفحص لكسر السلطانية الخزفية المهشمة بـ USB- Digital Microscope 2014 (S03) وأقصى تكبير X٥٠٠ ويساعدنا الفحص بدقة في دراسة طبقة التزجيج وما تحمله من درجات لونية لطبقة التزجيج وما يعلوها من تكلسات كما تتضح باللوحة رقم (٣)



اللوحة رقم (٣) توضح أثناء الفحص بالميكروسكوب الرقمي بتكبير $\times 40$ والصورة رقم (أ) توضح طبقة التكلسات والرواسب والانساختات فوق الطلاء الزجاجي الأخضر بالقاعدة الصورة رقم (ب) توضح أثناء إزالة الرواسب والانساختات المختلفة

تعددت مظاهر التلف وحالة الأثر على إثر انفجار ٢٤ يناير ٢٠١٤ م


- مهشمة إلى العديد من الكسر الصغيرة والكبيرة إثر انفجار ٢٤ يناير ٢٠١٤ م وقد تبلغ عدد الكسر ما يقرب من ٢٠٠ كسرة والأجزاء المتوسطة تتضمن شروخ دقيقة لترميم سابق قديم ، ويظهر فقد كسر صغيرة وقشور صغيرة جداً من طبقة التزجيج و البدين نتيجة إرتضامه بالفاترينة والأرض مع تقشر وتفتت محدود في طبقة التزجيج.
- تمت ملاحظة مواد لصق لتجميع سابق متضمن تبقات ميكروبيولوجية في بعض الأجزاء التي تتوسط الترميم السابق بين الكسر المزججة وهي مظاهر ناتجة من تبقع ميكروبيولوجي ، وإتضح بعد عزل المسحات وتنميتها في جود بيئه الدوكس أجار كانت النتائج متمثلة في *Chaetomium sp* وكذلك *Aspergillus wentii* وفي بيئه الاجار المغذى تبقات *G+ve Bacillus sp*. أما بيئه نترات النشا ظهر *Streptomyces sp2* وتم عمل نماذج

محاكاة المعالجة تم فحص وتحليل العينات باستخدام ميكروسكوب تباين الأطوار Contrast Phase Microscope، وذلك بعمل الشرائح والفحص لعدة مرات للوقوف على الصفات المورفولوجية التي يتم مقارنتها بالصفات القياسية الموجودة في الكتب والمراجع العلمية الخاصة طبقاً لما ذكره كل من Pinar, G. and Lubity . Heyrman J., Swings J. and Modern M., 2002, W., 2002,

٢- التحليل بحيود الأشعة السينية (X.R.D.)

نتعرف من خلال هذه الطريقة على أنماط حيود الأشعة السينية لعينات البحث من السلطانية ونتعرف بالتحليل على التغيرات التي حدثت لمكونات معادن الطفلة والعينة المستخدمة في هذه الطريقة تكون صغيرة جداً وتتعدد أنواع الطفلات التي تحتوى على السيليكا الحرة (ألفا كوارتز في بعض المركبات).

نتائج التحليل بحيود الأشعة السينية لعينات الأثر رقم سجل (٤٣٠٦) وما خلصت إليه الدراسة فيما يلي :
نتائج العينة Sample A11 ويوضح شكل رقم (٢)، جدول رقم (٢) نتائج المركبات البنوية الداخلية من 84.9% Silicon oxide Quartz low ، 12.8% Diopside ، 2.3% Cristobalite ، 12.8% (Ca Mg Si₂ O₆) Gehlenite ، نسبة كالسيوم كبيرة لوجود كالسيت أو طفلة جيرية ودرجة الإحراق قد تتعدى ٩٠٠°م ويحتمل الجهليني (G) (ثاني أكسيد السيلكون) تواجهه يعزى إلى أن درجة الحرق لا تقل عن (٨٠٠-٨٥٠)°م ويحتمل تواجهه مع كوارتز، كما أثبتت النتائج يتواجد رمل مضاف مع كوارتز منخفض الحرق 84.9% Silicon oxide low Quartz .



شكل رقم (٢) يوضح نتائج حيود الأشعة السينية للأثر رقم سجل (٤٣٠٦) المملوكي ويوضح المركبات البنوية الداخلية من 84.9% Silicon oxide Quartz low ، 12.8% Diopside ، 2.3% Cristobalite ، جدول رقم (٢) يوضح نتائج مكونات من البنوية الداخلية لعينة الأثر المملوكي رقم سجل ٤٣٠٦


Matched Phases Sample: A11

Index	Amount (%)	Name	Entry number	Formula sum
A	84.9	Silicon oxide Quartz low	96-101-1160	Si O ₂
B	12.8	Diopside	96-900-0333	Ca Mg Si ₂ O ₆
C	2.3	Cristobalite	96-900-8230	Si O ₂

٣ - الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM) ونمط تشتت طاقة الأشعة السينية (E.D.X)


قد طورت الأجهزة كما أوردت دراسات عدة (Sibilia P.J., 1996) لتسمح للعينات بدراستها وفحصها تحت ظروف بيئية مختلفة ومتنوعة طبقاً لكل حالة حتى يتسنى دراسة العينات ، والعينات المقواه بالمواد تقوية مختلفة وذلك من خلال قطاعات رقيقة جداً تقع تحت الدراسة لبيان تأثيرات البوليمرات و مواد التقوية على جزئيات أو بللورات المادة ، كما إستخدم فى الفحص والتحليل لعينات السلطانية لدراسة أسطح العينات ومكوناتها حيث يدرس طبوغرافية السطح التى تعيننا فى التعرف على نوعية التزجيج والتركيب الداخلى مع دراسة تقنية الطلاءات السطحية للتزجيج والتغيرات الحرارية لها ، وتوضح النتائج الشكل رقم (٣)، والجدول رقم (٣) ماهية العناصر للمركبات المختلفة بنمط تشتت الأشعة السينية (E.D.X) ، واجد نسبة عالية من البوتاسيوم ، (OK 51.51%:55.32%) وكذلك نسبة عالية من الكربون charbone تبلغ (CK 44.33%:29.03%) وإرتفاع نسبة البوتاسيوم إلى (OK 51.51%:55.32%) ربما لتكون كربونات البوتاسيوم K_2CO_3 حيث أن مركبات الصوديوم والبوتاسيوم تستخدم كمساعدات صهر قلووية فى خلطات التزجيج ، ويعرف عادة باسم تراب اللؤلؤ pearl ash وسريعة الذوبان فى الماء وتنصهر فى درجة حرارة ٨٩٦°م ولها تأثير مخالف عن تأثير الصودا المواد القلووية ، كما تتواجد الألومينا بالعينات بنسب متفاوتة ممتزجة بالبوتاسيوم بنسبة (4.23% : 0.92%) أما نسبة السيليكا Si Silicon مع البوتاسيوم (SiK 1.37% : 7.92%) ويتواجد الصوديوم مع البوتاسيوم بنسبة (NaK 3.28%) ونسبة كالسيوم (CaK 2.74%)، وربما يدل على تواجد أكسيد الكالسيوم Calcium oxide Ca O ، كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ أى فلسبار صوديومى والفلسبار الكالسيومى مع الفلسبار الأساسى البوتاسيومى الذى يعمل كمادة صهارة كما تتواجد نسبة ضئيلة من S كبريت Sulfur مع البوتاسيوم (0.07%) . (SK)

Spot (S1)



الشكل رقم (٣) يوضح نمط تشتت طاقة الأشعة السينية (E.D.X) بالميكروسكوب الإلكتروني للعينات Spot (S1) للبنية الداخلية لعينة من الأثر المملوكى رقم سجل ٤٣٠٦

Spot (S3)



جدول رقم (٣) يوضح نتائج مكونات من البنية الداخلية للأثر المملوكي			
Element	البنية الداخلية		
	S1	S2	S3
C K	40.97	44.33	29.03
O K	55.32	51.51	51.94
NaK			3.28
AlK	0.92	1.46	4.23
SiK	1.37	2.51	7.92
P K		0.12	
S K		0.07	
InL			0.86
CaK	1.42		2.74

الشكل رقم (٤) يوضح نمط تشتت طاقة الأشعة السينية (E.D.X) بالميكروسكوب الإلكتروني للعينات (Spot (S3) رابعاً: مراحل العلاج والترميم والصيانة

١- تقنيات التنظيف Cleaning techniques (عمليات التنظيف الميكانيكي والكيميائي)

يعتبر التنظيف الميكانيكي من أهم طرق التنظيف ونجاح هذه العملية يسهل من مهمة المرمم لإتمام عمليات التقوية بنجاح وقد يكتفى المرمم به إلا إننا قد إتبعنا التنظيف كيميائي لتنظيف لإزالة الرواسب على الطبقات الخلفية الغير مزججة من القاعدة ، وكذلك لإزالة مواد التجميع من الترميم السابق والتي فقدت قدرتها على التجميع إثر تشربها من المياه التساقطة من الأسقف ، وقد استخدمت أدوات مختلفة في التنظيف من الفرش ذات الشعر ناعم والخشن وفرر متعددة لإزالة الطبقات الصلبة من مواد اللصق مع التنديية بالماء الدافئ والكحول للطبقات المتكلسة الصلبة ليسهل إزالتها ولقد تم التنظيف الكيميائي وأورد كل من (Sandra Davison & Rise Taylor, 1999) (Buys, S. , & Oakley , V. , 1996,) مواد اللصق القديمة لمواد التجميع السابق وتم الإزالة ميكانيكي وبالحرارة أو الماء الدافئ دون اللجوء للمذيبات على أن يتم ذلك في أضيق الحدود باستخدام المذيبات والمحاليل المختلفة حيث إستدعت ضرورة إزالة الإتساحات المترسبة بين الشروخ الدقيقة والشروخ الشعرية من الأتربة العالقة باستخدام الماء المضاف إليه الكحول الإيثيلي وقد استخدمت قطرات من الصابون المتعادل باستخدام القطن الملفوف على سن مشرط أو فرة معدنية أو سيقان خشبية وتبع ذلك التجفيف الفوري بالقطن المغلف بورق التشيو ، وربما يستخدم خليط من المذيبات المختلفة لتعطي نتائج مرضية بعمل كمادات موضعية بالمذيبات المختلفة بدءاً (الكحول و الأستون ثم الطولوين) ، مع إضافة خلات الإميل (أستينات الإميل) حيث تعمل على إزالة التزهر الأبيض White bloom الناتج من التنظيف بالمذيبات ، كما تذيب PVA ونترات السليلوز وتم علاج ومقاومة التلف الميكروبيولوجي للتبقعات التي تواجدت وقد تبين بالفحص والدراسة والتحليل أن الغراء الحيواني المستخدم في عمليات الترميم السابق في ظل زيادة الرطوبة أثناء العرض قبل الانفجار قد يكون السبب الرئيسي في تكون بعض التبقعات الميكروبيولوجية وأنسب المضادات الميكروبية اللازمة لعلاج هذه الإصابة مادة داي كلورو زيلينول Dichloroxylenol متفاوت درجات التركيز (١% : ٥%) حسب الإصابة ، وتعد من المواد الفعالة التي تهدف إلى عملية العلاج لضمان عدم وجود أى نمو مستقبلي على الأثر .

٢- التقوية Consolidation

- كثير من الأبحاث والدراسات العديدة في الأونة الأخيرة تناولت النانو ومنها ، Calia.A., 2012 ، ياسر كمال حقنى على ٢٠١٣م ، H.B.kamal , M.S. Antonious , 2015 ، وهذا ماتطلب قبل الإستعانة بتقنيات النانو لإنتقاء أفضل المواد المدعمة للخصائص تمت الدراسة التجريبية على بوليمرات سبق تقنينها وتطبيقها ومنها

الأكريليك سيلان Acrylic Silane والتي تناولها كل من Brus.J. & Kotlik .P., 1996، وآخرين منهم منى معوض ٢٠١٠م

- تم تحسين خصائص الأكريليك سيلان Acrylic Silane بالمواد النانوية المضافة إلى البوليمرات لتدعيمها وتحسين خصائصها الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية ، مثل الصلادة ، ومقاومة الخدش والبرى ، وكذلك مقاومة إجهادات الضغط والشد والقص ، تعتبر عملية التقوية من العمليات الهامة المؤثرة فى البنية الداخلية وهى تسبق عمليات التنظيف لتثبيت القشور المنفصلة وكذلك تقوية الطبقات الغير مزججة والضعيفة الفاقدة لأجزاء من طبقات التزجيج بمواد التقوية النانوية المناسبة بالتركيزات المختلفة قبل التجميع من بالأكريليك سيلان Acrylic Silane المحسنة لخصائصها بالحببيات الدقيقة النانوية (1%) من النانو سليكا (N-S) التى تعمل على مقاومة التشرخ وعدم تشرب الماء بدرجة عالية حيث أعطت نتائج جيدة بزيادة فعاليتها الطارد للماء والرطوبة وتغلغلها لأكبر قدر وربط الحبيبات مع تقوية للبنية الداخلية ومقاومة للتفكك ، والنانو تيتانيوم (N-Ti) (1%) يحسن اللون بشفافية وحماية ضوئية عن طريق الأكسدة محققة بذلك خاصية ما يعرف بخاصية التنظيف الذاتى Self – Cleaning والمقاومة الميكروبيولوجية كما يقوم النانو زنك (N-Zn) (1%) بالمقاومة العالية للتلف الميكروبيولوجى .
- الأثر سبق تعرضه لإصابة ومعالجة ميكروبيولوجية وتحسباً للحماية المستقبلية تم تحسين خصائص مادة التقوية حيث يعمل النانو زنك (N-Zn) على تثبيط أى نمو ميكروبيولوجى مستقبلى وتمت التقوية للكسر العديدة لضعفها والتطبيق بالفرشاة وعلى أن يتم ذلك فى دورات متتابعة طبقاً لحاجة الكسر الصغيرة والكبيرة ذات السمك المتعدد والظروف المحيطة وتترك الكسرتى تتم عملية البلمرة فى جو الغرفة العادى وتمام التصلب لمادة التقوية حيث أنها سبق ترميمها بمواد مختلفة من اللواصق ومنها الغراء الحيوانى الذى تمت إزالته قبل إجراء عملية التقوية ويتضح باللوحة رقم (٤) التقوية والتجميع للكسر المختلفة للقاعدة .





اللوحة رقم (٤) توضح التقوية والتجميع للكسر المختلفة لبدن السلطانية التي تحمل رقم سجل (٤٣٠٦) ،
الصور رقم (أ) ، (ب) توضح بعد التقوية والتجميع للكسر المختلفة للقاعدة
الصور رقم (ج) توضح قبل وبعد التقوية والتجميع للكسر المختلفة لقاعدة السلطانية

٣- التجميع Joining

تم التجميع وفقاً لكل حالة فالكسر ذات السمك المتوسط والجافة بالبارالويد B72 ، والبريمال للمبتلة Ac33 وتوضح الصورة رقم (أ) ، رقم (ب) التجميع للكسر المختلفة الرطبة باللوحة رقم (٥) واللواصق الإكريليكية والتي تصلح للقطع الصغيرة أو ذات الحجم المتوسط ويستخدم الإيبوكسي من نوع الأرالديت 1092 للقطع الأثرية الكبيرة الحجم ذات السمك الكبير وصلابة البنية الداخلية أو ذات المسام الممتلئة بمواد تجميع سابق كما تصلح خاصة للأجزاء العلوية من حواف السلطانية أو بعض الكسر التي أدت مواد الترميم السابق إلى غلق مسامها كما يتضح في الكسر الدقيقة للبدن والحافة الخارجية للكتابة البارزة من خط النسخ على الحافة ولقد تم إختيار الأرالديت 1092 Araldite وهو الأنسب للصق والتجميع لتلك الحالات وتم العزل والتقوية قبل التطبيق بأماكن الإتصال والتجميع والتي صعب تجميعها بالمواد الإكريليكية كما ورد لكل من (Sandra Davison & Rise Taylor,) (1999, Buys, S. , & Oakley , V. , 1996,)





(ب)

اللوحة رقم (٥) توضح السلطانية أثناء مراحل التجميع للكسر الدقيقة للبدن والكتابة البارزة بخط النسخ على الحافة ، الصورة رقم (أ) توضح تصنيف الكسر المختلفة الرطبة وعملية التجميع المبدئي، الصور رقم (ب) توضح تجميع كتابات جوانب السلطانية ، الصور رقم (ج) توضح التجميع للكسر الدقيقة مع البدن

Completion

الإستكمال

عملية الإستكمال المحدودة لإستعادة الشكل الأصلي وذلك بإستخدام مادة من مواد الملى المناسبة لعملية الإستكمال وفقاً لحالة الأثر وتتعددت المواد المستخدمة في الإستكمال بإضافة مواد ملى من الميكروبالون و كربونات كالسيوم وتم تطبيق مونة الإستكمال لملى الفراغات الدقيقة واللوحة رقم (٦) توضح السلطانية أثناء مراحل الإستكمال المرتكزة على البريمال Ac33 والمدعمة خصائصها .



(أ)



(ب)



(ج)





اللوحة رقم (٦) توضح السلطانية أثناء مراحل الاستكمال المرتكزة على البريمال Ac33 والمدعمة خصائصها، الصور رقم (أ) توضح أثناء التجميع للكسر المختلفة ومرحلة الاستكمال ، الصور رقم (ب) توضح مراحل الاستكمال للجوانب المفقودة المرتكزة على البريمال Ac33 والمدعمة خصائصه الصورة رقم (ج) توضح بعد الإنتهاء من عمليات الاستكمال المختلفة

٥- مرحلة التلوين

التلوين للمساحات المفقودة والتأكد من نعومتها وأنها خالية من النتوءات والندوب وتم إعداد السطح المستكمل والمعالج من التبقعات الميكروبيولوجية ثم تم إعداد الدرجات اللونية الإكريليكية المختلفة الشفافة وتعدد ألوانها اعتماداً على الجزء المراد استكمالها اللوني والمناسب لكل جزء بالأثر كما يتضح بالصورة رقم (أ) باللوحة رقم (٧) ويتضح بالصورة رقم (ج) باللوحة رقم (٧) بعد الإنتهاء من الترميم والعرض المتحفي للسلطانية المملوكية

(أ)



(ب)



اللوحة رقم (٧) توضح السلطانية المملوكى رقم سجل (٤٣٠٦) أثناء التلوين وإعداد الدرجات اللو (ج) بة لمكان الفقد وتظهر على حفتها من الخارج كتابة بارزة بخط النسخ

الصورة رقم (أ) توضح أثناء إعداد الدرجات اللونية الصورة

الصور رقم (ب) توضح السلطانية من الإتجاهات المختلفة بعد إتمام الترميم المختلفة

الصورة رقم (ج) توضح السلطانية المملوكية المهشمة بعد الإنتهاء من الترميم والعرض المتحفى

المراجع:

١. منى السيد معوض ، ٢٠١٠م، دراسة علمية في علاج وصيانة المحاريب المزخرفة بأسلوب التزجيج (تطبيقاً على المحراب القاشاني المحفوظ بالمتحف الإسلامي بالقاهرة)، رسالة ماجستير، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة.
٢. ياسر كمال حفني على، ٢٠١٣م، دراسة تقوية الآثار الحجرية الرملية باستخدام تكنولوجيا النانو تطبيقاً على نموذج مختار، رسالة ماجستير، قسم ترميم وصيانة الآثار ، كلية الآثار والإرشاد السياحي ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
3. Brus.J. & Kotlik .P., 1996, Conservation of stones by Mixtuers of Alkoxyasilane & Acrylic polymer. In studies in conservation. Vol. 41.N.2..PP.109-119.
4. Buys, S. , & Oakley , V. , 1996, The Conservation and Restoration of Ceramic, Victoria and Albert Museum, London, IFAO Bibliotheque, PP.(180-182) ، P.45.
5. Calia.A., Masieri.M.,Baldi.G,Mozzotta.C., 2012, Evaluation of Nanosilica performance for consolidation of an highly porous calcerenite, in: 12th international congress on deterioration and conservation of stone, P.2
6. Heyrman J., Swings J. and Modern M., 2002, Diagnostic Techniques- on Isolates, Institute of Microbiology- University of Vienna.
7. H.B.kamal , M.S. Antonious , A.M. Badawi , A.M. Gaber , k. el baghdady :2015, Nano Zno/amine composites antimicrobial additives to acrylic paints : Egyptian journal of petroleum , Egypt, P. 8
8. Heyrman J., Swings J. and Modern M., 2002, Diagnostic Techniques- on Isolates, Institute of Microbiology- University of Vienna.
9. Katherine,B.,2001, Scientific Analysis of Archaeological Ceramics, A handbook of Resources, the Information Press, Great Britain, Oxford, pp.25-26.
10. Pinar, G. and Lubity W., 2002, Molecular techniques: Application to the analysis of Microbial communities colonizing Art works and to the monitoring of changes Case study: wall paintings of the castle of Hartenstein advanced course, 8-9 Nov., Florence.
11. Sandra Davison & Rise Taylor, 1999, Conservation of Submerged Arleats Course,(ceramics, Glass& Stone), INA-Alexandria, Egypt- July, PP. (6: 21).
12. Sibia P.J., 1996, A guide to materials, characterization and chemical analysis, VCH publishers, U.S.A. , P.P.168,172.